Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:11

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/otulina-186-na-pexa-czerwona-zwoj-10m-p-527.html



OTULINA 18/6 na pexa CZERWONA ZWÓJ 10m

Cena brutto	**9,99 zł**
Cena netto	**8,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Z0000000906**
Kod producenta	**Z0000000906**
Producent	**PRODMAX**

Opis produktu

OTULINA 18/6 na pexa CZERWONA ZWÓJ 10m

OTULINA PE CZERWONA ZWÓJ L=10m TER MAX PWL

1szt = ZWÓJ 10m

TER-MAX PWL CHARAKTERYSTYKA

- otulina polietylenowa powlekana podtynkowa
- zwijane 10-metrowe odcinki
- przekrój okrągły
- średnica wewnętrzna otuliny od 12 do 35 mm
- grubość izolacji od 4 do 6 mm

TER MAX to grupa produktów termoizolacyjnych wytwarzanych z pianki polietylenowej, powstają poprzez spienianie polietylenu gazem. Powstały w ten sposób wyrób ma postać pianki o strukturze zamknięto-komórkowej, która to właściwość umożliwia szeroki zakres zastosowania pianki w celach izolacyjnych.

Piankę polietylenową produkujemy jako wszelkiego rodzaju maty, płyty, paski, sznury dylatacyjne, kształtki oraz w postaci otulin. Maty o dużych grubościach otrzymuje się poprzez zgrzewanie kilku warstw cieńszej maty.

Produkowane przez nas wyroby są sezonowane. W tym czasie następuje wymiana gazów zawartych w komórkach tworzywa na powietrze oraz stabilizacja wymiarów.

Otuliny TER MAX wykonane są z wysokiej jakości pianki polietylenowej w kolorze szarym lub są dodatkowo laminowane na zewnątrz folią PE w kolorze czerwonym. Służą one jako warstwa izolacyjna do przewodów przesyłowych ciepłej i zimnej wody w budownictwie. Otuliny laminowane (czerwone) służą do montażu podtynkowego, a folia zabezpiecza otulinę przed działaniem zaprawy cementowo-wapiennej oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

- Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu 30 - 35 kg/m³
- Odporność na temperatury od -65oC do +95oC
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/mK]
- Skurcz wzdłużny w temperaturze 95oC poniżej 1,65%
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 3500

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed

roszeniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach WAvśr = 0,1 [%]) otuliny praktycznie nie nasiąkają wodą.

Wyroby ze spienionego polietylenu posiadają również właściwości dźwiękochłonne. Produkowane przez nas wyroby z pianki polietylenowej wzbogacone są o szeroki zakres akcesoriów ułatwiających montaż.

